

Перед началом монтажа стеновой панели внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции. Соблюдение всех технологических требований указанных в ней является условием заявленного срока службы изделия и предоставления на него гарантийных обязательств.

Информация для потребителя

- Стеновая панель из древесно-полимерного композита (далее из ДПК), не может быть использована в несущих конструкциях и выдерживает нагрузку до 350 кг/м² настила.
- Продукция из древесно-полимерного композита содержит до 50-70% древесного волокна и имеет равномерный цвет по всей глубине изделий. Небольшие цветовые отклонения и наличие вкраплений древесных волокон подчеркивают имитацию древесной структуры и не являются дефектом. Под воздействием солнечных лучей и окружающей среды возможно изменение цвета изделий с сохранением основного фона. Это происходит в течение нескольких недель после монтажа, и не является дефектом, объясняется естественным изменением цвета древесины, входящей в состав изделий.
- Стеновая панель из ДПК может обрабатываться инструментом для обработки дерева аналогично древесине.
- Для избежания повышенной влажности под стеновой панелью должна быть организована хорошая циркуляция воздуха.
- Для монтажа стеновой панели необходимо использовать коррозионно-стойкие шурупы.
- При эксплуатации стеновая панель и монтажные лаги не должны находиться в воде.

Монтаж стеновой панели из ДПК осуществляется

- На сплошную и ровную поверхность.
- На маячную штукатурку.
- На ровную кирпичную кладку.
- На монолитные бетонные плиты. мм. При диагональной укладке лаг, интервал между несущими ригелями должен уменьшаться в соответствии с углом укладки.





Монтаж подконструкции

Направляющие профили располагаются на максимальном расстоянии 400 мм друг от друга и фиксируются к основанию саморезами с шагом 350-500 мм. В зависимости от материала основания (бетон, дерево, металл) используются различные виды саморезов.


Крайняя направляющая должна располагаться не далее от угла чем 300 мм, во избежание нарушения угла при монтаже стеновой панели.

При прямой укладке рекомендуемый шаг между направляющими 400 мм. При укладке вразбежку ставится дополнительная направляющая на каждый шов стыковки. Между торцами досок необходимо предусмотреть зазор в 3-4 мм.


Клемма прижимается к направляющей и проворачивается на 45 градусов по часовой стрелке для фиксации.




Монтаж стеновой панели начинается снизу.
Первая планка стеновой панели вставляется в
пазы крепежных клемм.




Первая стеновая панель и крепежные клеммы
выравниваются по горизонтали с помощью
уровня.




После выравнивания первой панели вплотную к
ней вставляется второй ряд клемм.




Сверху вставляется следующая панель.
Операции повторяются до окончания монтажа.



Закрыть торцы при помощи уголков из ПВХ;
закрепить уголки при помощи саморезов или
клея.



Углы и стыки также закрываются при помощью
уголков.



Информация о компенсационных зазорах

- Учитывайте линейное расширение композитного материала – 2-3 мм на 1 погонный метр доски. Оставляйте зазоры между торцами террасных досок – минимум 3-4 мм для компенсации линейного расширения материала.
- При монтаже в пазах панели рассверливаются овальные отверстия под саморез. Саморез должен свободно входить в отверстие, панель фиксируется за счет шляпки самореза. Это необходимо для того, чтобы при расширении панель имела возможность смещения пропорционально этому расширению.
- Между торцами панелей и прилегающими плоскостями необходим компенсационный зазор в 3-5 мм.
- Необходимо учитывать, что при монтаже на открытых пространствах при плюсовой температуре окружающей среды в дневное время и отрицательной в ночное, компенсационные зазоры будут меняться.

